

○ APPLICAZIONI

Da utilizzare per PVC, policarbonato, poliestere, poliammide, duroplastics e superfici verniciate.

○ CARATTERISTICHE

Inchiostro monocomponente di aspetto opaco ed ottima coprenza.

Inchiostro conforme alla normativa 91/155/EWG.

Ottima resistenza ai prodotti chimici, alle azioni meccaniche e alla sudorazione delle mani.

○ PREPARAZIONE

Miscelare e diluire profondamente l'inchiostro utilizzando il diluente PLBUV2/R/A nella misura del 10-20% massimo.

ATTENZIONE!

Un'eccessiva diluizione genera una perdita di coprenza, sbavature, ed un imperfetto distacco dell'inchiostro dal tampone; una scarsa diluizione genera problematiche di prelievo dell'inchiostro dal cliché, di ripetitività di stampa e di "filatura" dell'inchiostro stesso con conseguente scadimento della qualità di stampa.

○ ESSICCAZIONE & INDURIMENTO

Essiccazione da eseguire con apparecchiature UV fra 500 e 2000 mj/cm².

La completa durezza dell'inchiostro si ha dopo 24 ore.

○ GAMMA COLORI

Fare riferimento alla cartella colori COMEC tinte opache comprende una gamma di 24 tonalità standard più 3 di tricromia.

Tutte le tonalità dei colori sono miscelabili tra loro.

A RICHIESTA: - Tinte speciali a campione;

- Tonalità metalliche oro e argento pronte per l'uso.

○ **ADDITIVI**

Diluyente PLBUV2/R/A.

○ **CONSERVAZIONE**

Durata circa 6/8 mesi dalla data di produzione.

Condizioni di conservazione: confezione ben chiusa in ambiente asciutto e fresco.

○ **IMPORTANTE: AVVERTENZE**

Le informazioni e i dati contenuti nel presente catalogo e quelle fornite da Comec Italia con qualsiasi mezzo corrispondono alle nostre attuali conoscenze e sono puramente indicativi, in quanto le condizioni d'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori del nostro controllo. Si consiglia quindi, prima di iniziare una nuova produzione, di fare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto scelto a materiali e condizioni di lavoro. L'utilizzo dei prodotti ricade interamente sotto la responsabilità del cliente.

Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà necessarie.

È vietata la riproduzione totale o parziale della presente scheda senza l'autorizzazione scritta di Comec Italia srl.

REDAZIONE	EDIZIONE	REVISIONE	CODICE
COMEC ITALIA 01.2016	01.2016	01.2016	